VEROGLIM 4101

Screenväv för invändigt bruk där kombinationen högreflekterande solskydd möter marknadens bästa akustikvärde. Dessutom med visuell kontakt med utsidan, allt i en och samma produkt. Aluminiumbelagd baksida med hög reflektion, Rs upp till 75 % beroende på färg. Ljudabsortions värde: αW = 60 % samt en öppningsfaktor på 1 % ger en unik vävkombination för alla tillfällen .

LJUDABSORBENT: SOUND ABSORPTION RATING: αW = 60 % (200 MM) ACC. TO DIN EN ISO 354

GRUNDVÄV	**100% TREIVRA CS**	**ÖPPNINGSFAKTOR**	**1%**
PVC FRI	**JA**	**UV TRANSMISSION**	**1%**
OEKOTEX	**JA**	**MILJÖBEDÖMNING**	**JA**
FLAMSKYDD	**B1, Din 4102 (DE). M1, NF P92 507 (FR). B-s1,do, Din EN 13501-1(EU).**		

321690 VIT



321691 BEIGE



321692 GRÅ SKIFFER

321693 ANTRACIT



321694 SVART

Artikelnr	Färg	TS	RS	AS	UV	OF	GC
321690	Vit	2%	75%	23%	1%	1%	4
321691	Beige	2%	73%	25%	1%	1%	4
321692	Grå skiffer	2%	72%	26%	1%	1%	4
321693	Antracit	2%	73%	25%	1%	1%	4
321694	Svart	2%	72%	26%	1%	1%	4

TS Andel ljus och värme som släpps igenom väven | RS Andel ljus och värme som väven återkastar
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet
OF Anger i procent hur finmaskig väven är (andel ”hål”)
GC Glare control anger vävens förmåga att förhindra bländningseffekten. EN 14501 (Skala 0-4) 0 väldigt lite effekt och 4 mycket god effekt .

FÖR EXAKT KULÖRÅTERGIVNING HÄNVISAR VI TILL FYSISKA VÄVPROVER.